

Brick of Glass | グラソア

GLASSORE

Brick of Glass

GLASSORE


GlassOre — Constructs space with artistic light

Enriching your creativity with its multipurpose simplicity.

GlassOre, brick of glass, is characterized by its unique texture. Its surface is rough like a rock that has been weathered for ages, adjusted to its surroundings. The very moment GlassOre is lit up, its expression changes dramatically.

光のドラマで、空間を構築する【グラソア】

粗い表面を持つレンガのような素材感と存在感。半透明のガラス塊を透る、美しく柔らかな光の表情。
ガラスレンガ「グラソア」は、様々なシチュエーションで。アーティスティックな光空間を演出します。




名古屋第二赤十字病院
〔愛知〕
設計／山下設計



医療法人 社団駿甲会
コミュニティホスピタル
甲賀病院
〔静岡〕
設計／類設計室



アースブリックス
〔千葉〕
設計／アトリエ・天工人



鳥良 上野駅前店
〔東京〕
設計／ビス・アティック



グランド・ハイアット福岡
BAR FIZZ
〔福岡〕
設計／スーパーポテト





竹下通り
〔東京〕
設計／アーバンデザイナーズ
アソシエイティッド



赤坂サカス
〔東京〕
設計／久米設計



万代シテイ
〔新潟〕
設計／アーバンデザイナーズ
アソシエイティッド



LINE UP

BRICK

〔Size〕約100×200mm
〔Thickness〕約50mm
〔Weight〕2.3kg

VOA

〔Size〕約50×50×1000mm
〔Weight〕約5.9kg

BAN


〔Size〕約100×50×600mm
〔Weight〕約7.0kg

グラソア 〔乳白タイプ〕

やさしい乳白色が穏やかな
表情をたたえる、
白濁したガラス塊

〔Milky-White〕

Milky solid Glass,
whose inward
glass-crystals produce
distinctive expresion.




グラソア 〔半透明タイプ〕

細やかな気泡が
閉じこめられた、
透きとおったガラス塊

〔Semi-Transparent〕

Semi-transparent
solid Glass,
which contains numerous
fine air-bubbles






グラソア 〔ブルー〕

光を透すと
あかるいブルーの色彩が
華やかにきらめくガラス塊

〔Blue〕

Blue solid Glass,
which sends
out plenty of glorious blue
sparkle in light



ガラスレンガ グラソア

性能データ Properties

項 目 Subject	単 位	試験結果	インターロッキングブロック JASS7 M101
密 度 Density	10 ³ kg/m ³	2.34	—
吸 水 率 Water Absorption Rate	wt%	0.007 ～ 0.012	—
曲げ強度 Bending Strength	MPa	18	5 以上
圧縮強さ Compression Strength	MPa	80※	32 以上
耐摩耗性 Abrasion Strength	g	0.002 ～ 0.005※	—
滑り抵抗値 Slip Resistance	乾燥状態 Dry	85 ～ 91※	40 以上
	湿潤状態 Wet	40 ～ 42※	

上記の数値は測定値であり、保証値ではありません。
※は財団法人全国タイル検査・技術協会収収試験室での測定値です。他の試験結果は社内測定値です。
※The above-mentioned numerical values are measured, not guaranteed.

〔設計・施工上の注意〕

- グラソア、グラソア VOA、グラソア BAN の寸法には多少のばらつきがあります。
- 製法上多少の偏肉があります。
- 製品には透明度、色調、肉厚等、個体差がありますので、ご了承ください。
- 表面側と側面側は粗面になっています。
(表面側と側面側のテクスチャは若干異なります。)
- 色調は本カタログとの色とは若干異なる場合がございますので、サンプルにてご確認ください。

〔NOTICE〕

- GlassOre, GlassOre VOA, and GlassOre BAN have some dimensional variance.
- The thickness is slightly uneven due to the manufacturing method.
- Products have individual differences in transparency, color tone, and thickness, among others.
- Surfaces except the base are rough.
(The texture on the top surface is slightly different from that of the four sides.)
- Actual colors may be slightly different from this catalog.
Please check actual colors with samples.



VELUNA — Accumulates light and glows in the dark

The object gleaming in the darkness is truly captivating. After gathering in light, this unusual glass material glows like the moonlight. VELUNA, a luminescent glass material, challenges you to conceive totally fresh effects for space creation.

光を蓄え、 自ら発光するガラス [ベルーナ]

暗闇に美しく浮かび上がる、おぼろげな光。
光を蓄え、自ら発光する新しいガラス素材
蓄光性ガラス「ベルーナ」は、
よりクリエイティブな光空間演出の
可能性を秘めた、新しいガラス素材です。

T邸
〔大阪〕

設計／山本純弘建築研究所



Panel

Brick

Stone



皿倉山「星空の展望台」
〔福岡〕

企画・デザイン／
北九州市観光課

〔製造元〕

 **日本電気硝子株式会社**

お問い合わせは、お近くの代理店までお願いします。

〔代理店〕

 きらり、ガラス建材の新未来へ
電気硝子建材株式会社

<http://www.negb.co.jp/>

仙 台 〒983-0014 仙台市宮城野区高砂1丁目1-15(高砂関式番館)
ショールームあり Tel. (022) 254-8411 Fax. (022) 254-8416

東 京 〒130-8513 東京都墨田区立川4丁目15-3
ショールームあり Tel. (03) 3632-7721 Fax. (03) 3632-3150

名古屋 〒451-0084 名古屋市西区上堀越町2丁目19-1
Tel. (052) 522-5491 Fax. (052) 522-5495

大 阪 〒532-0003 大阪市淀川区宮原2丁目11-1
ショールームあり Tel. (06) 6392-2711 Fax. (06) 6392-2911

広 島 〒730-0043 広島市中区富士見町2-19(アーバンルーム平和大通り2階)
Tel. (082) 258-0081 Fax. (082) 258-0181

福 岡 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南5丁目22-4
Tel. (092) 483-3371 Fax. (092) 483-3017